

## SUPERSOFT WS

**Revestimiento coloreado concentrado a base de resinas acrílicas  
para construir canchas de tenis**

**CARACTERÍSTICAS**

Supersoft WS es un revestimiento concentrado coloreado a base de resinas acrílicas en emulsión acuosa desarrollado para realizar canchas de tenis. La formulación especial con pigmentos sumamente resistentes a las radiaciones ultravioleta, resinas elásticas y la adición de arenas seleccionadas le otorgan a Supersoft WS las características adecuadas de confort y resistencia. Supersoft es un sistema testado por la FIT (Federación Internacional de tenis para la velocidad de juego con la Categoría de velocidad 4 (medio rápido).

**ASPECTO**

Pasta pigmentada de alta viscosidad.

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO LÍQUIDO**

Característica	U.M.	Valor	Tolerancia
Peso específico	Kg/dm <sup>3</sup>	1,24	± 0,1
Extracto seco en masa	%	52	± 3
Extracto seco en volumen	%	42	± 3
Extracto a 450°C	%	26	± 3
Viscosidad Brookfield (con viscosímetro Brookfield rodete n°6, velocidad n°20)	mPa·s	30000	± 3000
pH	-	8	± 1

**MODALIDAD DE APLICACIÓN**

Añada la arena de cuarzo (0,1 - 0,3 mm seleccionada y seca) y agua limpia (aprox. el 30% del peso total de la masa) lentamente agitándolo. Esa operación se tiene que realizar hasta que la masa sea homogénea. La mezcla se puede realizar tanto con un mezclador manual como con una hor-migonera. Aplique 3 capas con la siguiente relación de peso entre Supersoft WS / arena de cuarzo

PRIMERA CAPA = 50:50

SEGUNDA CAPA = 50:50

TERCERA CAPA = 50:50

Para conseguir un acabado un poco más liso el último estrato se puede aplicar con la relación de mezcla Supersoft WS / arena de cuarzo = 60.40.

**INDICACIONES DE COLOCACIÓN**

Herramientas	Dilución	Tipo de diluyente	Limpieza herramientas
Espátula engomada	Aprox. 30% de la mezcla total (resina + arena)	Agua	Agua

**FONDO**

Supersoft WS privilegia una subcapa de asfalto (consulte la documentación sobre la preparación de las subcapas) tratada antes con Softbase WS; para aplicarlo sobre una subcapa de cemento consulte con el Departamento Técnico de Casali S.p.A.

NOTA: las superficies de resina generalmente son superficies impermeables (no drenantes) y necesitan una subcapa con las inclinaciones correctas apropiadas para que las aguas pluviales fluyan con facilidad y evitar estancamientos. Todas las intervenciones de alisado tienen que realizarse antes de colocar el revestimiento final; cuando sea necesario consulte con el Departamento Técnico de Casali S.p.A.

**CONSUMO**

El consumo mínimo recomendado del producto sobre la capa bituminosa recubierta con Softbase es 0,75 kg/m<sup>2</sup> de Supersoft WS + 0,75 kg/m<sup>2</sup> de arena distribuido en 3 capas (0,25 kg/m<sup>2</sup> de Supersoft WS + 0,25 kg/m<sup>2</sup> de arena por capa).

**INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN**

Temperatura ambiente: MÍN 10°C - MÁX 40°C  
 Humedad relativa ambiente: MÁX 90 %  
 Temperatura del soporte: MÍN 5°C - MÁX 50°C

**SECADO A 23°C 50% HR**

<b>En superficie</b>	1 h
<b>Al tacto</b>	2 h
<b>Tiempo de empalme</b>	4 h

Los tiempos indicados se refieren a condiciones estándar de laboratorio. En los tiempos de secado influyen mucho las condiciones meteorológicas; las altas temperaturas y las radiaciones solares directas aceleran el secado; las sombras, las bajas temperaturas y la elevada humedad retrasan el secado. En invierno colóquelo en las horas centrales y más calurosas del día. Compruebe siempre que se haya secado la capa anterior antes de realizar una nueva aplicación.

**EMBALAJE**

<b>Colores disponibles</b>	Rojo (102), Verde (201), Verde oscuro (202), Azul (303), Azul claro (302), Gris (413), Naranja (151), Violeta (502), Azul profundo (319), Lila (507), Arcilla roja (113) y otros colores bajo pedido.
<b>Invasado</b>	Bidones de 40 kg

**INDICACIONES PARA EL ALMACENAJE**

<b>Temperatura de conservación</b>	MÍN 3°C - MÁX 40°C
<b>Estabilidad en los envases originales</b>	12 meses

**ADVERTENCIAS**

No aplique el producto cuando haya niebla, mucha humedad o en caso de que pueda llover o helar. Las condiciones de la subcapa por lo que respecta a la planidad, la resistencia, la coherencia y la correcta granulometría se tienen que comprobar minuciosamente para evitar imperfecciones en la superficie. Las reparaciones y/o rellenos se tienen que realizar según las indicaciones de Casali S.p.A. Compruebe si es posible que haya humedad de ascensión y/o de infiltración y cuando sea necesario póngase en contacto con el Departamento Técnico de Casali S.p.A.

**NORMAS DE SEGURIDAD**

Consulte atentamente la ficha de datos de seguridad antes de utilizar el producto.

**CERTIFICACIONE**

Supersoft WS se ha testado según la norma EN 1297 (Superficies sintéticas para áreas deportivas de exterior - Método de ensayo para el envejecimiento artificial por agentes atmosféricos) y ha resultado conforme.

Todos los colores estándar contribuyen eficazmente a la contención del efecto isla de calor (Decreto CAM/GPP-CE) al alcanzar un SRI (Solar Reflect Index) >29. Por ejemplo, el color Azul 302 tiene un SRI de 49. Consulte con el departamento técnico de Casali S.p.A. los datos de cada color.

Todo el material -en perfecta coherencia con las normas de los Criterios Mínimos Medioambientales (CAM) y el "Principio Jerárquico de Residuos" que premia la prevención en la propia producción de residuos- se envasa en bidones metálicos 100% reciclables. Debido al envasado de la formulación de resina dentro de bolsas de plástico, estos bidones permanecen completamente limpios al final del uso del producto y, por tanto, a diferencia de los envases de plástico habituales, son totalmente reciclables. Esto reduce la producción de envases de plástico y residuos de envases en más de un 94%, reduciendo significativamente la carga, el transporte y la entrega de estos materiales no reciclables a los PPDD autorizados.

*Los datos que contiene esta ficha técnica tienen valor indicativo y la empresa se reserva el derecho de modificarlos, por motivos técnicos, sin preaviso. Las soluciones de utilización que se proponen no comprenden la totalidad de las que pueden adoptarse, sino que representan una casuística de la experiencia de aplicación detectada por Casali y por tanto tienen únicamente un valor indicativo. El uso, tanto propio como impropio, de los productos citados es responsabilidad exclusivamente del usuario que tiene que efectuar una evaluación previa acerca de la idoneidad del producto respecto a sus exigencias además de prestar la máxima atención a la hora de utilizar cualquier producto químico. Nota importante: para una mejor homogeneidad cromática de los productos que quedan a la vista, se aconseja utilizar material del mismo lote de fabricación como capa de acabado. El Departamento Técnico de la Sección de Sintéticos de Casali está disponible para proporcionar aclaraciones y para responder a peticiones específicas que deriven del tipo de obra (tel. +39 071 9162095).*